

Epoxidharze, Polyurethane, Methacrylate

Produkte	Lieferform	Mischung	Viskosität [Pas]	Farbe	Gebrauchs-dauer		Härtung		Hart	Schlagzäh	Flexibel	Aluminium	Stahl	Edelstahl	Zink	Kupfer	Messing	GFK	CFK	SMC	ABS	Polycarbonat	Polyamid	Glas	Keramik	Holz	Wärme- Beständigkeit [°C]	Chemikalien- Beständigkeit
					[Min.]	bei 23°C [Min.]	bei 60°C [Min.]																					

Epoxidharzklebstoffe

Araldit® 2011	Doppelkartusche	100 : 100	30-45	Hellgelb	110	600	45					27 *	25	22	18	23	24	12	18	7	6	4	4				90	
Araldit 2012	Doppelkartusche	100 : 100	25-35	Hellgelb	8	60	10					17	21	27	12	18	21	9	14	5	4	4	2				80	
Araldit 2013	Doppelkartusche	100 : 100	Thixotrop	Grau	80	600	40					18	15	24	14	18	18	8	12	8	3	3	2				70	
Araldit 2014-1	Doppelkartusche	100 : 50	Thixotrop	Grau	60	300	20					18	17	22	9	17	17	9	13	8	3	3	2				140	
Araldit 2015	Doppelkartusche	100 : 100	Thixotrop	Beige	40	360	40					17	20	18	11	19	22	9	14	7	4	3	2				110	
Araldit 2020	Arbeitspackung	100 : 30	0.15	Transparent	45	1'440	150					17	18	24	12	16	14			8	4	5	3	26			80	
AW 2101 / HW 2951	Doppelkartusche	100 : 100	Thixotrop	Grau	6	60	5					20	25	30	19	24	23										90	
Astorit KE 180	Doppelkartusche	100 : 50	80-140	Grau	90	60 / 130°						17	10	11	11	4	4			6	5	3					180	
AW 106 / HV 953 U	Arbeitspackung	100 : 80	30-45	Hellgelb	110	600	45					27	25	22	18	23	24	12	18	7	6	4	4				90	
AW 2104 / HW 2934	Arbeitspackung	100 : 100	25-35	Hellgelb	8	60	10					17	21	27	12	18	21	9	14	5	4	4	2				80	
AV 144-2 / HV 997	Arbeitspackung	100 : 100	Thixotrop	Grau	80	600	40					18	15	24	14	18	18	8	12	8	3	3	2				70	
AW 139-1 / HV 998	Arbeitspackung	100 : 50	Thixotrop	Grau	60	300	20					18	17	22	9	17	17	9	13	8	3	3	2				140	
AV 5308 / HV 5309	Arbeitspackung	100 : 100	Thixotrop	Beige	40	360	40					17	20	18	11	19	22	9	14	7	4	3	2				110	
XW 396 / XW 397	Arbeitspackung	100 : 30	0.15	Transparent	45	1'440	150					17	18	24	12	16	14			8	4	5	3	26			80	
AV 138 M / HV 998	Arbeitspackung	100 : 40	Thixotrop	Grau	35	1'440	60					14	15	20	16	16	15										120	
AW 136 H / HV 997	Arbeitspackung	100 : 60	Thixotrop	Grau	60	480	20					18	17	20	14	18	16										60	
AV 118	Arbeitspackung		60-120	Beige		60 / 120°						27	21	26	24	24	27										120	

Polyurethanklebstoffe

Araldit 2026	Doppelkartusche	100 : 100	10	Transparent	3	240	30					21	16	23	8	24	18	8		8	6		3	7			40	
---------------------	-----------------	-----------	----	-------------	---	-----	----	--	--	--	--	----	----	----	---	----	----	---	--	---	---	--	---	---	--	--	----	--

Methacrylatklebstoffe

Araldit 2021	Doppelkartusche	100 : 100	45	Hellgelb	3	20						22	23	30	13	15	3	8	12	5	4	6	3				110	
Araldit 2022	Doppelkartusche	100 : 100	60	Hellgelb	10	30						25	21	18	15	13	15	8	12	5	7	5	2				100	
Araldit 2047	Doppelkartusche	100 : 10	70	Rotbraun	5	20						12	14	14	15	15	16	6	5	5	4	6	3				90	

Besonders gut geeignet

* Mittelwerte der Zugscherfestigkeiten (Angabe in MPa)